



MŰSZAKI ADATLAP

MEKOL 1407

Papír ragasztó

LEÍRAS

A MEKOL 1407 szintetikus diszperziós ragasztó felhasználásra kész.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A ragasztót celofán, PVC és acetát fólia ragasztása papírra és kartonra; beakasztás.

A RAGASZTÓ TULAJDONSÁGAI

Kötőanyaga	etilen-vinilacetát kopolimer vizes diszperziója
Szin	sarga
Viszkozitás ISO 2555 (20°C-on ors.5/20ford.)	7.500 - 12.500 mPa s
Nem illó anyag ISO 1625	50 - 54%

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A ragasztó felhasználásra kész.

Egyenletesen, vékonyan felvisszük a felületre, amelyeket ragasztani kívánunk. A felhordás kézi és gépi is lehet.

Optimális ragasztási feltételek:

- relatív páratartalom	60 - 70%
- a munkatér, a ragasztó, és a papír hőmérséklete	18 - 25°C

TISZTÍTÁS

A gépet és a szerszámokat vízzel lemossuk. A megszárdt ragasztó csak mechanikusan vagy szerves oldószerrel lehet eltávolítani.

KISZERELÉS

műanyag kanna	30 kg nettó
egyéb kiegészítési egységek – megállapodás szerint	

TÁROLÁS

Eredeti zárt csomagolásban +5°C és 25°C közötti hőmérsékleten.
Az előírás szerint tárolt termék legalább 12 hónapig felhasználható.
FAGYÉRZÉKENY!

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁGVÉDELLEM

A termékre vonatkozó részletes adatok a biztonsági lapban található, melyet kérésére megküldünk.

A termékeinkre vonatkozó és fent leírt információknak és javaslatoknak eddig megszerzett saját tapasztalataink, laboratóriumi bevizsgálások, gyakorlati alkalmazás az alapja.
Biztosítjuk termékeink minőségének állandóságát, valamint a műszaki specifikációval összehangolt paramétereket. Műszaki tanácsadó szolgálatunk az Ön rendelkezésére áll. A vevőt pedig arra kötelezi, hogy termékeinket saját felhasználási területén (eljárás, anyagok) is próbálja ki. A próbakísérletet meg kell ismételni az anyag cseréjekor vagy más szállító esetében is.
Mivel termékeinket különböző anyagokkal együtt és változó munkakörülmények között használják, melyre nincs kihatásunk, szóbeli ajánlat, vagy más körülmény miatt keletkező következményekért nem vállalunk felelősséget.