



## MŰSZAKI ADATLAP

# TERMOKOL STICK 16

Univerzális patron olvadék gyors ragasztó

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A TERMOKOL STICK 16 faanyagok, papír, karton, fém és műanyagok ragasztására.

### A RAGASZTÓ TULAJDONSÁGAI

Kötőanyaga	etilen-vinilacetát kopolimer
Szin	áttetsző
Átmérő	11 mm
Hosszú	250 mm
Viszkozitás 200°C-on /ASTM D-3236)	55 - 80 Pa s
Olvadáspont ASTM E-28	90±5°C
Sűrűség	0,98 g/cm <sup>3</sup>
FDA Amerikai Gyógyszer és Élelmiszer Szabvány alábbi előírásainak megfelelő	21 CFR 175.105

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A munkahőmérséklet 150 - 180°C

### KISZERELÉS

PE zsákokban 1 kg nettó  
karton 1 kg netto  
karton 200 g

### TÁROLÁS

Száraz és hűvös helyiségben tároljuk.

A termékeinkre vonatkozó és fent leírt információknak és javaslatoknak eddig megszerzett saját tapasztalataink, laboratóriumi bevizsgálások, gyakorlati alkalmazás az alapja.

Biztosítjuk termékeink minőségének állandóságát, valamint a műszaki specifikációval összehangolt paramétereket. Műszaki tanácsadó szolgálatunk az Ön rendelkezésére áll. A vevőt pedig arra kötelezi, hogy termékeinket saját felhasználási területén (eljárás, anyagok) is próbálja ki. A próbakísérletet meg kell ismételni az anyag cseréjekor vagy más szállító esetében is.

Mivel termékeinket különböző anyagokkal együtt és változó munkakörülmények között használják, melyre nincs kihatásunk, szóbeli ajánlat, vagy más körülmény miatt keletkező következményekért nem vállalunk felelősséget.